

Datenblatt Lehmgrundputz 3mm

Anwendung

Lehmwerk Lehmgrundputz ist ein maschinengängiger Lehmputz für die ein- oder mehrlagige Anwendung im Innenbereich.

Eigenschaften

Als dampfdiffusionsoffene Wandbeschichtung ist Lehmgrundputz feuchteausgleichend und raumklimaregulierend.

Zusammensetzung

Ausgewählte Sande und Tone mit einer Körnung bis 3mm (einzelne Körner bis 5mm)

Lieferform, Ergiebigkeit

Lieferung im Bigbag zu 1000kg.

Lagerung in trockener und kühler Umgebung (nicht direkt auf Boden legen, Holzpalette unterlegen) mindestens drei Jahre.

1000kg Lehmgrundputz ergibt ca. 600Liter Frischmörtel. Bei einer Auftragsstärke von 10mm wird damit eine Fläche von 60m² erreicht. Der Verbrauch ist auch von der Untergrundbeschaffenheit abhängig.

Zubereitung

Lehmgrundputz mit genügend sauberem Wasser mittels Handrührwerk oder Zwangsmischer anrühren. Der Lehmgrundputz ist sofort gebrauchsfertig, eine Einsumpfzeit ist nicht einzuhalten.

Untergrund

Der Untergrund für Lehmgrundputz muss trocken, sauber, rissfrei, tragfähig, starr, rau und gleichmässig saugend sein.

Verarbeitung

Während der Verarbeitung und der anschliessenden Trocknung soll die Temperatur 5°C nicht unterschreiten.

Lehmgrundputz 3mm wird mit der Traufel oder Spritzmaschine in einer Schichtstärke von 8-20mm aufgetragen. Eine weitere Schicht soll erst nach vollständiger Trocknung appliziert werden. Bei der Anwendung mit Wandheizung oder bei Materialübergängen im Untergrund ist die Einbettung eines Armierungsnetzes in der letzten Lage des Grundputzes zwingend nötig.

Dieses technische Merkblatt entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit.